



# Walsblank titaanzink met bescherm laag aan de achterzijde

## NedZink NATUREL Pro-Tec



### Productbeschrijving

NedZink NATUREL Pro-Tec is door NedZink geproduceerd titaanzink volgens EN 988 met aan de achterzijde een bescherm laag voor toepassingen op zowel koud- als warmdakopbouw.


Voor de productie van NedZink NATUREL wordt er aan elektrolytisch zuiver zink, met een zuiverheid van min. 99,995 % Zn (Z1 volgens EN 1179), kleine hoeveelheden van de legeringselementen koper, titaan en aluminium toegevoegd. De bescherm laag aan de achterzijde beschermt het zink tegen aantasting door waterdamp en aantasting door andere stoffen. De goede verwerkingseigenschappen van het walsblanke materiaal blijven behouden.

De chemische samenstelling, de mechanische- en fysische eigenschappen, alsook de maattoleranties van het basismateriaal zijn vastgelegd in een KOMO productcertificaat en het productcertificaat van Lloyd's Register, LRIQS (Approval QIS 122).

De gedefinieerde materiaaleigenschappen worden door een onafhankelijk en neutraal onderzoeksinstituut steekproefsgewijs getoetst. De productcertificering en het ISO certificaat 9001:2008 voor het kwaliteitsmanagementsysteem van NedZink borgen een constant gelijkmatig hoog kwaliteitsniveau, voldoende aan eigen normen die ver uitgaan boven EN 988. De Pro-Tec bescherm laag aan de achterzijde voldoet aan diverse kwaliteitseisen gesteld in 'EN 13523' en 'EN 4628'.

### Doorsnede

- 1 NedZink felssysteem
- 2 Pro-Tec bescherm laag
- 3 Scheidingslaag
- 4 Onderconstructie



### Toepassingsgebieden

- 5 Dakgoot
- 6 Dak en gevel
- 7 Zijwand dakkapel
- 8 Vlakdak



| BANDZINK |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| breedte  | 600 mm – 650 mm – 670 mm – 1000 mm   |
| dikte    | 0,70 mm – 0,80 mm – 1,00 mm          |
| gewicht  | max. 2800 kg (voor band van 1000 mm) |

## Transport en opslag

NedZink-producten worden droog verpakt en verstuurd. Het advies is om titaanzink droog en belucht op te slaan. Hiermee wordt de kans op condensvorming vermeden.

## Plaatsing

NedZink NATUREL Pro-Tec wordt met de walsblanke zijde naar buiten gemonteerd. Het mechanisch vervormen van zink wordt niet geadviseerd beneden een materiaalt temperatuur van 7°C.

## Herkenbaarheid

Op alle producten wordt op de rugzijde een doorlopende stempel aangebracht, overeenkomstig de bepalingen van EN 988 met de aanduidingen:

- NedZink NTZ
- De naam titaanzink in de 4 talen; Nederlands, Duits, Frans en Engels
- Productnorm EN 988
- De nominale dikte
- Chargenummer
- Productiejaar
- Logo's van KOMO en Lloyd's Register

Voor bijkomende informatie over het leveringsprogramma en de verwerking van NedZink-producten kunt u terecht op onze website [www.nedzink.com](http://www.nedzink.com).

**NedZink** 

### Nederland

NedZink B.V.  
Postbus 2135, NL-6020 AC Budel  
Hoofdstraat 1, NL-6024 AA Budel-Dorplein  
Tel: +31 (0)495-455700  
Fax: +31 (0)495-455790  
[www.nedzink.com](http://www.nedzink.com) | [info@nedzink.com](mailto:info@nedzink.com)

### Duitsland

NedZink GmbH  
Im Lipperfeld 21  
D-46047 Oberhausen  
Tel: +49 (0)208-85798-0  
Fax: +49 (0)208-85798-30  
[www.nedzink.de](http://www.nedzink.de) | [info@nedzink.de](mailto:info@nedzink.de)

### België

NedZink n.v.  
Avenue Jean Lenoir 14  
B-1348 Ottignies (Louvain-la-Neuve)  
Tel: +32 (0)10-452727  
Fax: +32 (0)10-453362  
[www.nedzink.be](http://www.nedzink.be) | [info@nedzink.be](mailto:info@nedzink.be)



**Koramic**  
INVESTMENT GROUP

#### Handelsmerken NedZink

NedZink® NATUREL, NedZink® NOVA, NedZink® NOIR, NedZink® NATUREL Pro-Tec, NedZink® NOVA Pro-Tec, NedZink® NOIR Pro-Tec, NedZink® NOVA STRUCTURE, NedZink® NOVA COMPOSITE en NTZ®

#### Aansprakelijkheid

In deze brochure geven wij informatie over onze producten en hun toepassingsmogelijkheden volgens onze huidige kennis van zaken. De gegevens zijn niet bedoeld als garantie voor bepaalde eigenschappen van producten of hun geschiktheid voor een concrete toepassing. Men kan dus geen rechten doen gelden op grond van de inhoud van deze brochure.